

Capatect CarboNit

2-komponentige, carbonfaserverstärkte, hochschlagfeste Spachtelmasse zur Herstellung eines armierten Unterputzes im Sockelbereich und in der Fassadenfläche. Geeignet auf EPS-F, EPS P Dämmplatten und Mineralwollämmplatten. Mindestschichtdicke: 3, 5 bzw. 8 mm lt. ÖNORM B 6400.



Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff

Extrem schlagfeste 2-komponentige-Armierungsmasse bestehend aus Capatect CarboNit (pastöse) und Capatect CarboNit Powder (pulver) für den Sockelbereich. Durch den sehr hohen Carbonfaseranteil sowie nanokristallinen Bestandteilen ist eine enorme Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchung gegeben. Durch die speziell für den Sockelbereich optimierte, wasserunempfindliche Zusammensetzung ist Capatect CarboNit im Spritzwasserbereich einsetzbar. Dadurch kann im Spritzwasserbereich auf wasserunempfindliche Dämmplatten (Sockeldämmplatte, XPS-R und EPS-P) verzichtet und herkömmlicher EPS-Fassadendämmstoff verwendet werden.

Eigenschaften

- Extrem schlagfest
- Carbonfaserverstärkt
- Sehr gute Verarbeitbarkeit

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Rohdichte (mit Powder / MV 22:3): | ca. 1,75 g /cm ³ |
| Haftzugfestigkeit EPS-F/MW*/LS* ETAG 004: | ≥ 0,08 N/mm ² oder Versagen im Dämmstoff |
| Wasseraufnahme ÖN EN 1062-3: | W3 niedrig |
| Wasseraufnahme ETAG 004: | ≤ 0,10 kg/m ² /24 ^h |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ EN ISO 7783: | ca. 50 / V2 mittel |
| Wärmeleitfähigkeit λ10,dry EN 1745: | 0,42 W/(m.K) Tabellierter Mittelwert (P=50 %) |
| Brandverhalten ÖN EN 13501-1: | Euroklasse A2-s1, d0 (auf mineralischen Untergründen) |

Lagerung

Kühl und frostfrei. Original verschlossen 12 Monate lagerfähig.

Verpackung / Gebindegrößen

Capatect CarboNit: Eimer 22 kg
 Capatect CarboNit Powder: Sack 3 kg
 (24 Kombigebinde = 600 kg / Palette)

Verarbeitung

Verarbeitung

Bauseitige Vorbedingung: Voraussetzung für das Anbringen der Capatect Dämmplatte ist eine bauseits vorhandene, auf die vorherrschenden Belastungen abgestimmte Bauwerks-Feuchtigkeitsabdichtung. Eventuell erforderliche Maßnahmen zur Wasserableitung durch



| | |
|--------------------------------|--|
| | <p>Drainage bleiben von den Vorkehrungen zur Abdichtung und Wärmedämmung unberührt.</p> <p>Aufbringen von Capatect CarboNit 3 bzw. 5 mm: Capatect CarboNit jeweils in Bahnbreite des Gewebes mittels Zahnpachtel (die Zahnbreite und Tiefe richtet sich nach der Armierungsdicke) auftragen und Capatect Glasgewebe mit mind. 10 cm Überlappung einspachteln. Nachfolgend nass-in-nass mit Capatect CarboNit nochmals überspachteln, sodass eine vollflächige Abdeckung des Gewebes sichergestellt ist. Lage des Gewebes bei 3 mm mittig bei 5 mm mit einem Drittel der Gesamtschichtdicke der Armierung überdeckt.</p> <p>Aufbringen von Capatect CarboNit in hoch schlagfester Ausführung: Capatect CarboNit ist in zwei Lagen aufzubringen. Erste Lage CarboNit jeweils in Bahnenbreite des Gewebes mittels Zahnpachtel (die Zahnbreite und Tiefe richtet sich nach der Armierungsdicke) auftragen und Capatect Glasgewebe mit mind. 10 cm Überlappung einspachteln. Nachfolgend nass-in-nass mit Capatect CarboNit nochmals überspachteln, sodass eine vollflächige Abdeckung des Gewebes sichergestellt ist. Die Mindestschichtdicke der ersten Lage des Unterputzes beträgt 5 mm, wobei das Capatect Glasgewebe mit einem Drittel der Gesamtarmierungsschichtdicke überdeckt wird. Die zweite Lage ebenfalls in Bahnenbreite des Gewebes mittels Zahnpachtel auftragen und Capatect Glasgewebe mit mind. 10 cm Überlappung einspachteln. Nachfolgend nass-in-nass mit Capatect CarboNit nochmals überspachteln, sodass eine vollflächige Abdeckung des Gewebes sichergestellt ist. Die Mindestschichtdicke der zweiten Lage des Unterputzes beträgt 3 mm, wobei hier das Capatect Glasgewebe mittig eingebettet ist.</p> |
| Auftragsverfahren | Generell hat auch unsere Verarbeitungsanleitung für Capatect Wärmedämm-Verbundsysteme Gültigkeit. |
| Mindestverarbeitungstemperatur | Nicht unter + 5 °C und direkter Sonnenbestrahlung, Regen oder starken Wind verarbeiten. Vorsicht bei Nachtfrost! |
| Materialzubereitung | Die Pulverkomponente in das Gebinde mit der Flüssigkomponente geben und mit einem langsam laufenden Rührwerk (400 U/min) zu einer homogenen, klumpenfreien Masse durchrühren. Die Menge der beiden Komponenten ist exakt aufeinander abgestimmt, deshalb keine weiteren Zusätze verwenden. Eine Konsistenzregulierung ist durch eine geringfügige Wasserzugabe möglich. Die Topfzeit des angesetzten Materials beträgt bei + 20 °C ca. 30 Minuten. Höhere Temperaturen verkürzen, tiefere verlängern die Topfzeit. |
| Verbrauch | <p>Armieren MSD 3 mm: ca. 5,0 kg/m²</p> <p>Armieren MSD 5 mm: ca. 8,1 kg/m²</p> <p>Armieren MSD 8 mm: ca. 12,8 kg/m²</p> |
| Trocknung / Trockenzeit | Jeweils inkl. CarboNit Powder Zugabe. Bei + 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit mind. 4 – 5 Tage. Bei niedriger Temperatur und höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit. |
| Werkzeugreinigung | Sofort nach Gebrauch mit Wasser. |
| Hinweise | Capatect CarboNit darf nur im Sinne unserer Arbeitsanleitung verwendet werden. Anstatt der 2. Lage Carbon CarbonNit kann gegebenenfalls auch Capatect Carbon-Spachtel zum Einsatz kommen (ebenfalls Mindestschichtdicke 3 mm). |

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

| | |
|--|--|
| Bitte beachten Hinweise lt. Chemikaliengesetz | <p>Stammmasse und Härterkomponente sind chemikalienrechtlich unterschiedlich eingestuft.</p> <p>Verursacht Hautreizungen. - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. - Verursacht schwere Augenschäden. - Kann die Atemwege reizen. - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. - Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. - Nach Handhabung verunreinigte Hautflächen gründlich waschen. - Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. - BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. - Besondere Behandlung (siehe Hinweise auf diesem Kennzeichnungsetikett). - Bei Hautreizung oder -ausschlag: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. - Bei anhaltender Augenreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. - Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. - Inhalt/Behälter entsprechend nationaler Bestimmungen einer geordneten Entsorgung zuführen.</p> |
| Hinweise zum sicheren Umgang | Enthält Zement |
| Enthält | 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
| Entsorgung | Sonderabfallverbrennung oder Problemstoffsammelstellen. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen. Ungereinigte Verpackung wie Produkt entsorgen. |

| | |
|-------------------------|---|
| Abfallschlüsselnummer | 57 303, 31409 (gemäß ÖNORM S 2100) |
| EWC/EAK | 080120, 170101 |
| Wassergefährdungsklasse | WGK 1, schwach wassergefährdend. |
| Sicherheitsdatenblatt | Das Sicherheitsdatenblatt kann unter www.capatect.at abgerufen werden. |
| Verwendungszweck | Nur zur gewerblichen Verwendung bestimmt. |


Technische Information: Capatect CarboNit, Stand: 07 / 2020

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H., A-4320 Perg, Dirnbergerstraße 29 – 31, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-1500, Internet: www.synthesa.at, E-Mail: office@synthesa.at
Capatect Baustoffindustrie GmbH., A-4320 Perg, Bahnhofstraße 32, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-2500, Internet: www.capatect.at, E-Mail: info@capatect.at

 **Niederlassungen und Verkaufsbüros:** 2 x Wien | Amstetten | Haid/Ansfelden | Salzburg-Wals | Kematen/lbk. | Rankweil | Gratkorn | Seiersberg | Klagenfurt